

MONOROOF WHITE — Ακρυλικό Χρώμα,

για ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ και ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ταρατσών, Στηθαίων, Φωταγωγών,
Υδροροών, Στέγες με κεραμίδια κ.λ.π.,

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : Οικοδομικό Χρώμα, για ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ και ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ταρατσών, Στηθαίων, Φωταγωγών, Υδροροών, Στέγες με κεραμίδια κ.λ.π., ακρυλικού γαλακτώματος.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Ενα στεγανωτικό προϊόν για να προφυλάξει τις κατοικίες από την υγρασία των Ταρατσών, Στηθαίων, Φωταγωγών, Υδροροών, Στέγες με κεραμίδια κ.λ.π.
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Υδατοδιαλυτό
- Παρέχει αρίστη πρόσφυση, καλύπτοντας τις υπάρχουσες ή τις τυχόν μελλοντικές τριχοειδείς ρωγμές της ταράτσας.
- Είναι ελαστομερές με υψηλή ελαστικότητα και παρέχει μακροχρόνια αντοχή σε δυσμενείς καιρικές Συνθήκες.
- Ελαττώνει κατά πολύ την απορροφημένη Θερμοκρασία από την Ταράτσα, από $5^{\circ} - 10^{\circ} \text{C}$, αναλόγως μόνωσης αυτής, αλλά και λόγω της λευκότητας του προϊόντος μας.
- Επιδεικνύει μεγάλη αντοχή τόσο σε υψηλές θερμοκρασίες όσο και σε Παγετό, παραμένοντας ελαστικό από 90°C έως και $- 25^{\circ} \text{C}$.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ : Λευκό
ΓΥΑΛΑΔΑ : MAT

Συσκευασία : 0,75 ή 3 ή 10 λίτρα, πλαστικά δοχεία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ @ 20°C

Ειδικό Βάρος $1,35 \pm 0,05$ κιλά / λίτρο
Στερεά κατά Βάρος $67 \pm 0,05 \%$

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΥΜΕΝΑ 0,50 μμ ή 500 μικρά

Θεωρητική Καλυπτικότητα : 1,00 κιλό/μ² ή 0,74 λίτρα/μ² → 500 μικρά, 1 στρώση για προστασία 1.5 έτους.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΥΜΕΝΑ ➔ **5ετή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**
1.5 μμ ή 1,500 μικρά, **ΣΥΝΟΛΙΚΑ**, για Ορθή Μόνωση.
Προτείνονται 3 σταυρωτές μεταξύ τους στρώσεις βαφής, στα 500 μικρά πάχος ανα στρώση βαφής (ήτοι 3×500 μικρά = 1.500 μικρά συνολικά), με την τελευταία στρώση να βάφεται με κατεύθυνση την ροή νερού της ταράτσας.

MONOROOF WHITE — Ακρυλικό Χρώμα, για ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ και ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ταρατσών, Στηθαίων, Φωταγωγών, Υδροροών, Στέγες με κεραμίδια κ.λ.π.,

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Θεωρητική Καλυπτικότητα 1.48 λίτρα/μ² ή 2,00 κιλά χρώμα/μ² → 1.000 μικρά, 2 στρώσεις,
για προστασία 3 ετών.
2.22 λίτρα/μ² ή 3,00 κιλά χρώμα/μ² → 1.500 μικρά, 3 στρώσεις,
για προστασία 5 ετών.

Στεγνό στην Αφή 3-4 ώρες (στούς 25° C και 60% RH)

Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής : 12-16 ώρες στα 500 μικρά Πάχος βαφής και αναλόγως απορροφητικότητας επιφανείας.

Βέβαια, για την λήψη καλύτερων αποτελεσμάτων, αναμένετε 24 ώρες επαναβαφή ανα στρώση. Σε μεγαλύτερα Πάχη Βαφής, ο Χρόνος Επαναβαφής επιμηκύνεται σημαντικά.

Μέγιστος Χρόνος Επαναβαφής Απεριόριστα

Πλήρης Πολυμερισμός 7 – 10 ημέρες (αναλόγως απορροφητικότητας της επιφανείας και των καιρικών συνθηκών), για ελεύθερο περπάτημα.

Σας συνιστούμε την αποφυγή χρήσης παπουτσιών με αιχμηρά τακούνια, ή μεταλλικών τραπεζιών ή αιχμηρών ποδιών καθισμάτων ή την εναποθέτηση αιχμηρών βαριών αντικειμένων ΜΕΤΑ το πέρας της βαφής με ελαστομερές μονωτικό χρώμα, για την αποφυγή καταστροφής της μόνωσης.

Χρόνος Αποθήκευσης Δοχείου τουλάχιστον 12 μήνες
(σε Ξηρό και μέχρι 35° C θερμ. Περιβ. χώρου)

Προετοιμασία της επιφάνειας Μη-βαμμένης Ταράτσας

- Σας προτείνεται ο συνολικός καθαρισμός της τσιμεντένιας μη-βαμμένης Ταράτσας (Παλαιάς ή Νέας κατασκευής), απο σκόνες, βρωμιές, λάδια, λίπη, περιβαλλοντολογικά επικαθήματα και απο πετραδάκια ή σαθρά κομμάτια τσιμέντου.
- Αφού επισκευάσετε τοπικά τις αποκολλήσεις του τσιμέντου και κλείσετε με ακρυλικό σιλικονούχο στόκο τις εμφανείς ρωγμές της Ταράτσας, αναμένετε να στεγνώσουν καλά οι επισκευές σας.
- Πλύσιμο όλης της επιφάνειας με Καθαρό Νερό.
- Πολύ καλό στέγνωμα (να μην βάφεται σε υγρή-νωπή επιφάνεια παρά μόνο σε Ξηρή).
- Η θερμοκρασία της τσιμεντένιας επιφάνειας, θα πρέπει να είναι πάντα μικρότερη των 28° C. Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες το προϊόν μας είναι πολύ ρευστό.
- Να αποφεύγεται την βαφή, αν υπάρχει φόβος επερχόμενης βροχής ή μεγάλης υγρασίας, είτε κατά την διάρκεια της βαφής είτε κατά τον χρόνο του πολυμερισμού του χρώματος
- Σας προτείνεται για την καλύτερη πρόσφυση του προϊόντος MONOROOF White αλλά και την λήψη καλύτερων αποτελεσμάτων και κυρίως την Αποφυγή μελλοντικών αποκολλήσεων, η αρχική επάλειψη της τσιμεντένιας ταράτσας με το Αστάρι Διαλύτου NOBEL DUR, με αραιώση κατά 20% με διαλυτικό και κατανάλωση 7.00-10.00 μ²/λτ, αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας. **ΠΡΟΣΟΧΗ :** ΠΟΤΕ μην εφαρμόζεται αστάρι διαλύτου, πάνω σε προβαμμένες επιφάνειες με μονωτικά.

MONOROOF WHITE – Ακρυλικό Χρώμα,

για ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ και ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ταρατσών, Στηθαίων, Φωταγωγών,
Υδροροών, Στέγες με κεραμίδια κ.λ.π.,

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

- Αναμονή για την επαναβαφή του ασταριού διαλύτου, με την πρώτη στρώση του MONOROOF White, μετά απο τουλάχιστον 2 ώρες @ 25°C.
- Κατόπιν, Τοπικά, στις γωνίες, στις κούρβες, στα τυχόν σημεία με τις επισκευές σας, προτείνεται να εφαρμόσετε μία στρώση του Μονωτικού μας MONOROOF White αραιωμένο κατά 15% με νερό.
- Αναμένετε 12-16 ώρες, (για την λήψη καλύτερων αποτελεσμάτων, αναμένετε 24 ώρες για την επαναβαφή της επόμενης στρώσης), για να στεγνώσει καλά η τοπική βαφή και κατόπιν μπορείτε να επαναβάψετε σε 2-3 στρώσεις με το Μονωτικό μας MONOROOF White αραιωμένο κατά 10% με νερό.
- Αναμένετε ανα στρώση βαφής απο 12-16 ώρες (αναλόγως απορροφητικότητας επιφάνειας και καιρικών συνθηκών). Βέβαια, για την λήψη καλύτερων αποτελεσμάτων, αναμένετε 24 ώρες επαναβαφή ανα στρώση.
- Μεταξύ των στρώσεων να καθαρίζετε επισταμένα την επιφάνεια, απο σκόνες και τυχόν περιβαντολογικές βρωμιές, πριν την έναρξη της κάθε στρώσης βαφής.
- Να προσέχετε ΠΑΝΤΑ η τελευταία σταυρωτή στρώση βαφής να έχει την ίδια κατεύθυνση με την ροή νερού της ταράτσας.
- Αν μεταξύ είτε των όποιων στρώσεων βαφής είτε πριν την έλευση 24 – 36 ωρών, απο το πέρας της συνολικής βαφής βρέξει, τότε θα πρέπει επισταμένα ΟΛΗ η επιφάνεια να ελεγχθεί και τοπικά όπου υπάρχουν «φουσκώματα» ή οποιεσδήποτε αποκολλήσεις, ΑΜΕΣΑ να αφαιρεθούν και επαναβαφούν Τοπικά με νέο μονωτικό χρώμα.

Προετοιμασία της επιφάνειας σε ΗΛΗ βαμμένες Ταράτσες με Μονωτικό

- Σας προτείνεται ο συνολικός καθαρισμός της ήδη βαμμένης με μονωτικό Ταράτσας, απο σκόνες, βρωμιές, λάδια, λίπη, περιβαλλοντολογικά επικαθήματα, αποφλοιώσεις παλαιών σαθρών Μονωτικών χρωμάτων (απομάκρυνση με αιχμηρή λάμα και αφαίρεση παλαιού σαθρού μονωτικού με τσιμπίδα) και απο πετραδάκια ή σαθρά κομμάτια τσιμέντου (άμεση επισκευή είτε με νέο τσιμέντο είτε με ακρυλικό στόκο).
- Τα παλαιά πισσόχαρτα αφαιρούνται με χρήση απλού φλόγιστρου και με την χρήση μεταλλικής φαρδιάς σπάτουλας.
- Πλύσιμο όλης της επιφάνειας με Καθαρό Πόσιμο Νερό.
- Πολύ καλό στέγνωμα (να μην βάφεται σε υγρή-νωπή επιφάνεια παρά μόνο σε Ξηρή).
- Η θερμοκρασία της τσιμεντένιας επιφάνειας, θα πρέπει να είναι πάντα μικρότερη των 28° C. Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες το προϊόν μας είναι πολύ ρευστό.
- Να αποφεύγεται την βαφή, αν υπάρχει φόβος επερχόμενης βροχής ή μεγάλης υγρασίας, είτε κατά την διάρκεια της βαφής είτε κατά τον χρόνο του πολυμερισμού του χρώματος
- Κατόπιν, Τοπικά, στις γωνίες, στις κούρβες, στις επισκευές σας, προτείνεται να εφαρμόσετε μία στρώση του Μονωτικού μας MONOROOF White αραιωμένο κατά 15% με νερό.
- Αναμένετε 12-16 ώρες, (για την λήψη καλύτερων αποτελεσμάτων, αναμένετε 24 ώρες για την επαναβαφή της επόμενης στρώσης), για να στεγνώσει καλά η τοπική βαφή και κατόπιν μπορείτε να επαναβάψετε με 1 – 2 στρώσεις με το Μονωτικό μας MONOROOF White αραιωμένο κατά 10% με νερό, ανα 12-16 ώρες. Βέβαια, για την λήψη καλύτερων αποτελεσμάτων, αναμένετε 24 ώρες επαναβαφή ανα στρώση.

MONOROOF WHITE — Ακρυλικό Χρώμα,

για ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ και ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ταρατσών, Στηθαίων, Φωταγωγών,
Υδροροών, Στέγες με κεραμίδια κ.λ.π.,

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

- **ΠΡΟΣΟΧΗ :** Το μονωτικό προϊόν έχει **ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ**, η οποία θα σκληρύνει με την έλευση του χρόνου πολυμερισμού, μετά απο 1 – 1,5 μήνες. Στις επαναβαφές των στρώσεων του μονωτικού να φοράτε υποδήματα χωρίς τακούνια.
- Στις προβαμμένες Ταράτσες είτε με το μονωτικό μας είτε άλλων εταιρειών μονωτικά προϊόντα χρώματος, σας προτείνεται να αραιώσετε την πρώτη στρώση του Μονωτικού μας MONOROOF White κατά 20% με νερό.
- Μεταξύ των στρώσεων να καθαρίζετε επισταμένα την επιφάνεια, απο σκόνες και τυχόν περιβαντολογικές βρωμιές, πριν την έναρξη της κάθε στρώσης βαφής.
- Να προσέχετε ΠΑΝΤΑ η τελευταία σταυρωτή στρώση βαφής να έχει την ίδια κατεύθυνση με την ροή νερού της ταράτσας.
- Αν μεταξύ είτε των όποιων στρώσεων βαφής είτε πριν την έλευση 24 – 36 ωρών, απο το πέρας της συνολικής βαφής βρέξει, τότε θα πρέπει επισταμένα ΟΛΗ η επιφάνεια να ελεγχθεί και τοπικά όπου υπάρχουν «φουσκώματα» ή οποιεσδήποτε αποκολλήσεις, ΑΜΕΣΑ να αφαιρεθούν και επαναβαφούν Τοπικά με νέο μονωτικό χρώμα.

Τρόπος Εφαρμογής του Προϊόντος

Φαρδύ Πινέλο – Βούρτσα & Ρολό πλάτους 22 cm

Προτεινόμενο Διαλυτικό

Καθαρό Νερό

Ποσ. Αραιώσης Διαλυτικού

5% – 10% (αναλόγως επιθυμητού πάχους βαφής)

- Σας συνιστούμε για την λήψη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και την αποφυγή μη-σωστής ρευστότητας του προϊόντος μας, οι επαλείψεις με το προϊόν μας MONOROOF, να γίνονται πάντοτε είτε πολύ πρωί είτε αργά το απόγευμα – με την Δύση του Ηλίου, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- Πολύ καλό ανακάτεμα, απο 5' – 10' λεπτά, αναλόγως θερμοκρασίας περιβάλλοντος, πριν την κάθε εφαρμογή του.
- Επιθυμητό είναι να μην βρέξει είτε κατά την διάρκεια της βαφής είτε 24 – 36 ώρες μετά το πέρας όλης της βαφής.
- Για να έχετε ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ σας προτείνεται απλή επαναβαφή της ταράτσας σας, με 1-2 στρώσεις μονωτικού MONOROOF White ανα **5 χρόνια**, αν η αρχική βαφή ήταν 1.500 μικρά Πάχος. Σε μικρότερα πάχη βαφής, σας προτείνεται η επαναβαφή της ταράτσας σας, ανά έτος, αναλόγως του αρχικού πάχους βαφής αλλά και της χρήσης αυτής.
- Αν η ταράτσα σας, «πατιέται» συστηματικά, τότε ανά έτος χρειάζεται φρεσκάρισμα, ανεξαρτήτου πάχους βαφής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- **Μέγιστη θερμοκρασία Επιφανείας για την Εφαρμογή : 28° C**
- **Ελαστικότητα μετά τον Πλήρη Πολυμερισμό :** Μετά απο 7 – 10 ημέρες (αναλόγως ποιότητας επιφανείας και καιρικών συνθηκών), η επιμήκυνση σε δοκίμιο μεμβράνης πάχους 2μμ, είναι περίπου 220% (μετρούμενο κατά ASTM D412).

MONOROOF WHITE — Ακρυλικό Χρώμα,

για ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ και ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ταρατσών, Στηθαίων, Φωταγωγών,
Υδροροών, Στέγες με κεραμίδια κ.λ.π.,

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Καθαριστικό Εργαλείων Να απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο χρώμα από τα εργαλεία βαφής, πριν τον καθαρισμό τους. Ξέπλυμα με ζεστό Νερό και πλύσιμο είτε με απορρυπαντικό είτε με σαπούνι, αμέσως μετά το πέρας της χρήσης τους.

Αποφυγή Βαφής : Σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες άνω των 28 °C, από 9:00πμ – 19:00μμ το καλοκαίρι, (όπου το προϊόν μας παρουσιάζει μεγάλη ρευστότητα), υπό βροχή, υπό αναμονή βροχής μέσα στις επόμενες 24 ώρες, μεγάλη υγρασία (άνω του 75% RH) και υπό δυνατό αέρα άνω των 3 Μποφόρ (αποφυγή περιβαλλοντολογικών επιθεμάτων, πάνω στο υγρό φίλμ του χρώματος).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο, έχουν βασισθεί σε εργαστηρικά πειράματα, τα οποία πιστεύουμε ότι είναι ακριβή και σας παρέχονται ως οδηγίες μόνο. Όλες οι προτεινόμενες ή συνιστώμενες πληροφορίες του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου, με τις οποίες εφαρμόζεται αυτό το προϊόν παραγωγής της NOBEL LACK, είναι βασισμένα σε πληροφορίες οι οποίες από ότι θέλουμε να πιστεύουμε είναι ακριβείς. Τα προϊόντα και οι πληροφορίες έχουν σχεδιασθεί για την χρήση τους, από Επαγγελματίες βαφείς, οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και ικανή εμπειρία βαφής, βιομηχανικών χημικών προϊόντων, για την αυτοπροστασία τους.

Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη είτε για την συνεργασία με έμπειρους βαφείς, οι οποίοι ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες ασφαλείας του χρώματος αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη για την καταλληλότητα του παρόντος προϊόντος, για την εφαρμογή αυτού, στο έργο του.

Η εταιρεία μας NOBEL LACK ΑΕ, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, είτε δια την ποιότητα είτε για τις συνθήκες καθαρισμού της τσιμεντένιας επιφάνειας, ή οποιουδήποτε άλλου τυχαίου παράγοντα, που επιδρά στην χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος μας, πάνω στην τσιμεντένια επιφάνεια.

Ετσι, η NOBEL LACK ΑΕ, δεν αποδέχεται σε ουδεμία περίπτωση οποιαδήποτε απαίτηση η οποία προέρχεται είτε από τις απώλειες του χρώματος κατά την εφαρμογή του είτε πρόκληση οποιασδήποτε μορφής ατυχήματος ή όποιας περιβαλλοντολογικής καταστροφής, η οποία προέρχεται από την χρήση του προϊόντος ή από τα αναφερόμενα στοιχεία στο παρόν φυλλάδιο.

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μεταβληθούν, ως αποτέλεσμα πρακτικών εμπειριών και συνεχούς καλυτέρευσης του παρόντος προϊόντος. Αυτό το τεχνικό φυλλάδιο αντικαθιστά οποιοδήποτε άλλη παλαιότερα έκδοσή του και είναι η ευθύνη του χρήστη-εφαρμοστή, να κατέχει πάντα την τελευταία έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου, πριν την εφαρμογή αυτού.