

ΕΡΟΧΥ ΣΤΟΝΕ VARNISH - Οικοδομικό Πολυουρεθανικό Βερνίκι ΠΕΤΡΑΣ, ΔΙΑΛΥΤΟΥ Επιφανειακού «Φίλμ», ειδικό για Πέτρινα Δάπεδα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : Οικοδομικό Πολυουρεθανικό Βερνίκι ΠΕΤΡΑΣ, ΔΙΑΛΥΤΟΥ, αρίστης ποιότητας, 2-συστατικών, Επιφανειακού «Φίλμ», ειδικό για Πέτρινα Δάπεδα.

- ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :**
- Ταχυστέγνωτο
 - Ευκολία στην εφαρμογή.
 - Μεγάλη αντοχή στην ΤΡΙΒΗ, στο συνεχές ΠΛΥΣΙΜΟ και στο συνεχόμενο Πάτημα / περπάτημα απο ανθρώπους ή ζώα.
 - Ειδικά σχεδιασμένο για την βαφή σε Εσωτερικούς και Εξωτερικούς χώρους, σε ΔΑΠΕΔΑ, όπου ΔΕΝ υπάρχει Υγρασία προερχόμενη απο τους γύρω χώρους (κήποι, πισίνα, κλπ).
 - Εξαιρετική αντοχή στις διάφορες καιρικές συνθήκες και στα αλκάλια.
 - Διακοσμεί, Ζωντανεύει και προστατεύει τις Πέτρες Καρύστου, Πηλίου κ.αλ., Φυσικές πέτρες, Πορώλιθους, καθώς και πορώδη τεχνητά υλικά όπως Κεραμίδια, Μπετόν, τσιμεντόπλακες κ.λ.π.
 - Εξαιρετική πρόσφυση, Σκληρότητα, με Μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα.
 - Ανευ αραίωσης, σχηματίζει ένα επιφανειακό Προστατευτικό «Φίλμ», διατηρώντας μία έντονη Γυαλάδα και **στιλπνότητα** η οποία αντέχει ικανοποιητικά για μεγάλο σχετικά διάστημα στην έκθεση στην Υπεριώδη ηλιακή Ακτινοβολία- UV, λόγω των ειδικών UV ενδόχων, που περιέχει το προϊόν μας.
 - Το επιφανειακό Προστατευτικό «Φίλμ», προσφέρει την δυνατότητα της προστασίας της επιφάνειας του δομικού στοιχείου π.χ. της Πέτρας, απο τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, την τυχόν σκουριά απο τα κάγκελα, την αποτροπή της ανάπτυξης Μούχλας αλλά ΚΥΡΙΩΣ την αρίστη προστασία απο την Φυσική Φθορά και την Διάβρωση.
 - **Τονίζονται τα «Νερά» και τα χρώματα της Πέτρας.**
 - Δεν είναι κατάλληλο για βύθιση στο νερό ή σε εφαρμογή σε επιφάνειες Δαπέδων με υπάρχουσα Υγρασία απο τους γύρω χώρους (κήπους, πισίνες κ.λ.π.).
 - Λόγω του επιφανειακού σχηματιζόμενου Προστατευτικού «Φίλμ», αν υπάρχει υγρασία, σχηματίζονται έντονα «λευκά» στίγματα, κάτω απο την επιφάνεια του φίλμ.
 - Δεν περιέχει Μόλυβδο ή Υδράργυρο

ΑΠΟΧΡΩΣΗ : ΑΧΡΩΜΟ – ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΓΥΑΛΑΔΑ : Γυαλιστερό, Γυαλάδα 60-80%, ΚΛΑΣΗ 2 -LANGE GLOSS (υπό γωνία 60°) κατά ISO 2813

Συσκευασία : Μεταλλικά δοχεία σε ζεύγη Βάσης & Καταλύτη (1:0,5 λτ),(4:2 λτ), (20:10 λτ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ @ 20° C και 35 μικρά

EPOXY STONE VARNISH - Οικοδομικό Πολυουρεθανικό

Βερνίκι ΠΕΤΡΑΣ, ΔΙΑΛΥΤΟΥ Επιφανειακού «Φίλμ», ειδικό για Πέτρινα Δάπεδα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ειδικό Βάρος $1 \pm 0,05$ κιλά / λίτρο
 Στερεά κατά Βάρος 50%
 Στερεά κατ' Ογκο 43%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΥΜΕΝΑ 35-45 μικρά, ανά στρώση

Θεωρητική 12.29 $\mu\text{m}^2/\text{lt}$ ή 12.29 $\mu\text{m}^2/\text{κιλό}$ → 35 μικρά ανα στρώση
 Καλυπτικότητα 9.55 $\mu\text{m}^2/\text{lt}$ ή 9.55 $\mu\text{m}^2/\text{κιλό}$ → 45 μικρά ανα στρώση

Στεγνό στην Αφή 2-3 ώρες (στούς 25° C και 60% RH)
 Στεγνό σε Βάθος 12 ώρες (αναλόγως καιρικών συνθηκών)

Πλήρης Πολυμερισμός 24 ώρες

Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής 24 ώρες → για 35 μικρά Πάχος Βαφής

Μέγιστος Χρόνος Επαναβαφής Απεριόριστα

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (V.O.C.) : Τα Ευρωπαϊκά όρια για αυτό το προϊόν (cat. A/I) :
 550 γραμ / lt (απο το 2007) & 500 γραμ / lt (απο το 2010). Το δικό
 μας προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 500 γραμ / lt

Χρόνος Αποθήκευσης Δοχείου : τουλάχιστον 12 μήνες η Βάση και 6 μήνες ο
 (σε Ξηρό και μέχρι 35° C θερμ. Περιβ. χώρου) καταλύτης απο την εκάστοτε ημερομηνία
 παραγωγής αυτών.

Σημείο ανάφλεξης Βάση > 28° C, Καταλύτης > 29° C

Συνιστώμενος Καθαρισμός-Προετοιμασία του πέτρινου ΔΑΠΕΔΟΥ, πρὸς Βαφή και Κατάλληλες Θερμοκρασίες

Το πέτρινο Δάπεδο θα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνες, σκουριές, σαθρά βαφών ή παλαιών βερνικιών ή άλλα περιβαντολογικά επικαθήματα (βρωμιές, άλατα, γράσο, λάδια, λίπη, χιόνι, βιομηχανικά κατάλοιπα κ.λ.π.).

1) ΝΕΑ άβαφα ΕΞΩ-ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ :

- Καθαρισμός με αραιωμένο Σαπουνόνερο.
- Πολύ καλό ξέπλυμα, με πίεση νερού, Πολύ καλό στέγνωμα.
- Κατόπιν βάφεται με **3 στρώσεις** (105 – 135 μικρά συνολικό πάχος συστήματος βαφής), με το βερνίκι EPOXY STONE.
- Εφαρμόζεται την 1^η στρώση με αραιώση με το διαλυτικό **Nobel Lack 103** κατά 30%,
- Αφού στεγνώσει, μετά απο 24 ώρες, τρίβεται όλη την επιφάνεια ελαφριά με ψιλό γυαλόχαρτο, απομακρύνεται την σκόνη και εφαρμόζεται την 2^η στρώση με αραιώση κατά 10%

Βερνίκι ΠΕΤΡΑΣ, ΔΙΑΛΥΤΟΥ Επιφανειακού «Φίλμ», ειδικό για Πέτρινα Δάπεδα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

- Τέλος, αφού στεγνώσει, μετά απο 24 ώρες, τρίβεται όλη την επιφάνεια ελαφριά με ψιλό γυαλόχαρτο, απομακρύνεται την σκόνη και εφαρμόζεται την 3^η στρώση ανευ αραίωσης για την δημιουργία προστατευτικού «Φίλμ» για να Εμποτίσετε και συγχρόνως Αδιαβροχοποιήσετε την επιφάνεια, παρέχοντας ένα όμορφο φινίρισμα.

2) Παλαιά βαμμένα με εποξικά βερνίκια ΕΞΩ-ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ :

- Τρίψιμο όλης της επιφάνειας ελαφριά με ψιλό γυαλόχαρτο, για το αγρίεμα αυτής και την απομάκρυνση τυχόν σαθρών παλαιών βερνικιών.
- Πολύ καλό ξέπλυμα, με πίεση νερού, Πολύ καλό στέγνωμα.
- Κατόπιν βάφεται με **2 στρώσεις** (70 – 90 μικρά συνολικό πάχος συστήματος βαφής), με το βερνίκι EPOXY STONE.
- Εφαρμόζεται την 1^η στρώση με αραίωση με το διαλυτικό **Nobel Lack 103** κατά 10%.
- Τέλος, αφού στεγνώσει, μετά απο 24 ώρες, τρίβεται όλη την επιφάνεια ελαφριά με ψιλό γυαλόχαρτο, απομακρύνεται την σκόνη και εφαρμόζεται την 2^η στρώση ανευ αραίωσης για την δημιουργία προστατευτικού «Φίλμ» για να Εμποτίσετε και συγχρόνως Αδιαβροχοποιήσετε την επιφάνεια, παρέχοντας ένα όμορφο φινίρισμα.

3) ΕΞΩ-ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ με παρουσία Μούχλας, Αλγης, Ψωρίασης :

- Αφαίρεση Ολων των Υπολειμάτων Μούχλας, Αλγης, Ψωρίασης, με την χρήση μαλακής βούρτσας ή Σφουγγαριού, βρεγμένα σε νερό.
- Τρίψιμο όλης της επιφάνειας ελαφριά με ψιλό γυαλόχαρτο, για το αγρίεμα αυτής και την απομάκρυνση τυχόν σαθρών υπολειμάτων.
- Πολύ καλό ξέπλυμα, με πίεση νερού, Πολύ καλό στέγνωμα.
- Σας συνιστούμε την χρήση ειδικού Αντι-μουχλικού χημικού προϊόντος, πριν την βαφή με το βερνίκι μας. Αν δεν το επιθυμείτε τότε αραιώστε το βερνίκι μας EPOXY STONE, με το διαλυτικό **Nobel Lack 103** κατά 50% και εφαρμόσετε μία στρώση.
- Κατόπιν βάφεται με **3 στρώσεις** (105 – 135 μικρά συνολικό πάχος συστήματος βαφής), με το βερνίκι EPOXY STONE.
- Εφαρμόζεται την 1^η στρώση με αραίωση με το διαλυτικό απο 5' – 10' λεπτά κατά 30%,
- Αφού στεγνώσει, μετά απο 24 ώρες, τρίβεται όλη την επιφάνεια ελαφριά με ψιλό γυαλόχαρτο, απομακρύνεται την σκόνη και εφαρμόζεται την 2^η στρώση με αραίωση κατά 10%
- Τέλος, αφού στεγνώσει, μετά απο 24 ώρες, τρίβεται όλη την επιφάνεια ελαφριά με ψιλό γυαλόχαρτο, απομακρύνεται την σκόνη και εφαρμόζεται την 3^η στρώση ανευ αραίωσης για την δημιουργία προστατευτικού «Φίλμ» για να Εμποτίσετε και συγχρόνως

ΕΡΟΧΥ ΣΤΟΝΕ VARNISH - Οικοδομικό Πολυουρεθανικό

Βερνίκι ΠΕΤΡΑΣ, ΔΙΑΛΥΤΟΥ Επιφανειακού «Φίλμ», ειδικό για Πέτρινα Δάπεδα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Αδιαβροχοποιήσετε την επιφάνεια, παρέχοντας ένα όμορφο φινίρισμα.

Εφόσον θα περπατάει κόσμος επάνω στο Δάπεδο, το βερνίκι ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ Φίλμ, 2-συστ., θα παρουσιάσει μεγάλη αντοχή στην τριβή και την καταπόνηση από την χρήση του βαδίσματος των ανθρώπων και μέτρια αντοχή για χρήση από οχήματα, μηχανήματα, κλάρκ, σκάλες πλοίων κ.λ.π.

Σημαντικές Οδηγίες Χρήσης, για την Σωστή Εφαρμογή του Προϊόντος

ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΒΑΣΗΣ : ΚΑΤΑΛΥΤΗ → 2μέρη Βάση : 1 μέρος Καταλύτη, κατά βάρος

- Πολύ καλό ανακάτεμα, με χρήση Μηχανικού Αναδευτήρα αναλόγως θερμοκρασίας περιβάλλοντος, των 2-συστατικών (Πάντοτε μέσα στην Βάση προσθέτουμε τον Καταλύτη και ποτέ αντίστροφα).
- Πολύ καλό ανακάτεμα, της Βάσης από 5'–10' λεπτά, μετά ακολουθεί η προσθήκη του καταλύτη, με σύγχρονη ανάδευση από 3'–5' λεπτά, αναλόγως θερμοκρασίας περιβάλλοντος, των 2-συστατικών (Πάντοτε μέσα στην Βάση προσθέτουμε τον Καταλύτη και ποτέ αντίστροφα).
- Τέλος αραιώνετε, αν θέλετε, το προϊόν μας με το διαλυτικό **Nobel Lack 103** στην αντίστοιχη επιθυμητή ποσότητα, αναδεύοντας πολύ καλά όλο το μίγμα, από 3'–5' λεπτά.
- Το διαλυτικό να το προσθέτετε σιγά-σιγά, ΜΕΤΑ την ανάμιξη των 2-συστατικών, αναδεύοντας το μίγμα, σιγά.
- Σας συνιστάτε να διατηρείτε Πάντα πολύ καλό εξαερισμό, στον χώρο εφαρμογής του προϊόντος, καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής του χρώματος και τον πλήρη πολυμερισμό αυτού.
- **Αναδεύεται διαρκώς το μίγμα κατά την διάρκεια της βαφής.**
- Η επιθυμητή θερμοκρασία του προϊόντος πριν την έναρξη της βαφής, θα πρέπει να είναι πάνω από τους 15° C.
- Σας συνιστούμε να μην εφαρμόζετε το Βερνίκι, όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι κάτω από 10° C και άνω των 35° C, με Σχετική υγρασία άνω των 60% ή έχετε απευθείας επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία UV, δια την λήψη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Ελάχιστος Χρόνος Χημικής Αντίδρασης

Αναμένετε 10' – 15' λεπτά, μετά την ανάμιξη του μίγματος με το διαλυτικό, για θερμοκρασίες πέτρινης επιφάνειας κάτω από 10° C. ΜΗΝ αναμένετε για θερμοκρασίες πάνω από τους 10° C.

ΕΡΟΧΥ ΣΤΟΝΕ VARNISH - Οικοδομικό Πολυουρεθανικό

Βερνίκι ΠΕΤΡΑΣ, ΔΙΑΛΥΤΟΥ Επιφανειακού «Φίλμ», ειδικό για Πέτρινα Δάπεδα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Χρόνος Ζωής Μίγματος, μετά την ανάμιξη των 2-συστ.

- 8 ώρες στους 10° C
- 6 ώρες στους 15° C
- 4 ώρες στους 20° C
- 3 ώρες στους 30° C
- 2 ώρες στους 35° C

Τρόπος Εφαρμογής του Προϊόντος

Πιστόλι Αέρος (Air Spray)

Προτεινόμενο Διαλυτικό **Nobel Lack 103**

Ποσ. Αραίωσης Διαλυτικού 5% – 10%, αναλόγως Εφαρμογής.

Διαμετρος Ακροφυσίου Πεταλούδας : 1,4-1,8μμ

Πίεση στο Ακροφύσιο 3,5* Bar στο μανόμετρο αντλίας (50 p.s.i.)

* ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΓΑΙΝΕΙ «ΣΑΓΡΕ»

Πινέλο τρίχας ή Ρολό τσόχας

Σας συνιστούμε να ελέγχετε πριν την χρήση του, το πινέλο, με βούτυγμα του μέσα στο Διαλυτικό του χρώματος για 3' λεπτά. Αν δε αποκολληθούν οι τρίχες, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, στην βαφή.

Προτεινόμενο Διαλυτικό **Nobel Lack 103**

Ποσ. Αραίωσης Διαλυτικού : αναλόγως σχήματος βαφής

Καθαριστικό Χρώματος Για τα πινέλα / ρολά με το διαλυτικό **Nobel Lack 103**. Για τα Σπράϋ με το καθαριστικό **Nobel Lack SK-1**. Ολα τα εργαλεία βαφής, θα πρέπει να ξεπλένονται Πολύ καλά αμέσως μετά το πέρας της κάθε βαφής. Το κατάλοιπο του χρώματος θα πρέπει να ξεπλένεται άμεσα μέσα απο τις σωλήνες των αντλιών, πριν το πέρας του χρόνου ζωής αυτού.

Οδηγίες Ασφαλείας Για το Βερνίκι και τα Συνιστώμενα Διαλυτικά να απευθυνθείτε στα Δελτία Υγιεινής και Ασφαλείας, του προϊόντος. Αυτό το Βερνίκι είναι Διαλύτου και θα πρέπει να φροντίζετε να μην εισπνέετε τα αιωρούμενα σωματίδια είτε του Σπράϋ βαφής είτε των αέριων διαλύτων αυτού, όπως επίσης να μην έρχεται σε απευθείας επαφή το υγρό χρώμα με το ανθρώπινο δέρμα και οφθαλμούς.

Πίνακας Χρόνων Επαναβαφής του βερνικιού 2-συστ., ΕΡΟΧΥ ΣΤΟΝΕ, αναλόγως Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος, με τον εαυτό του, σε Πάχος Ξηρού Υμένα ➔ 35-45 μικρά

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	5° C	10° C	20° C	30° C	40° C
Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής	96 ώρες	48 ώρες	24 ώρες	16 ώρες	12 ώρες
Μέγιστος Χρόνος Επαναβαφής	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.

Πίνακας Πολυμερισμού Προϊόντος

ΕΡΟΧΥ ΣΤΟΝΕ VARNISH - Οικοδομικό Πολυουρεθανικό

Βερνίκι ΠΕΤΡΑΣ, ΔΙΑΛΥΤΟΥ Επιφανειακού «Φίλμ», ειδικό για Πέτρινα Δάπεδα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	Επιφάνεια Ετοιμη για επαναβαφή	Πλήρης Πολυμερισμός, επιφάνεια Ετοιμη για χρήση Πατήματος
5° C	96 ώρες	12 ημέρες
10° C	48 ώρες	8 ημέρες
15° C	36 ώρες	4 ημέρες
20° C	24 ώρες	2 ημέρες
30° C	16 ώρες	1 ημέρα
40° C	12 ώρες	1 ημέρα

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ουδμία ΕΥΘΥΝΗ φέρομε αν ισχύουν οι ακόλουθες περιπτώσεις :

- 1) Αν επιθυμείτε την χρήση του εποξικού βερνικιού σε Δάπεδα με Διακοσμητικές Πέτρες, σας συνιστούμε ΜΕΤΑ το πέρας της βαφής να ΜΗΝ ΒΡΑΧΕΙ το Δάπεδο για 15 ημέρες (όμως μπορεί να «πατηθεί», ως Πίνακας πολυμερισμού, αναφέρει σχετικά), ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.

Στην αντίθετη περίπτωση, θα εγκλωβισθεί ΥΓΡΑΣΙΑ, μεταξύ των «ανοικτών» πόρων του εποξικού Βερνικιού (κυρίως σε σημεία με λακουβάκια και στους αρμούς) και με την ηλιακή ακτινοβολία θα εμφανίζονται αλατούχα στίγματα, πάνω στο πέτρινο Δάπεδο.

Σε αυτή την περίπτωση αφήνουμε για 5-7 ημέρες να στεγνώσει το Δάπεδο και περνάμε μία αραιωμένη στρώση κατά 20% με διαλυτικό Νο 103. Αφήνουμε την επιφάνεια να πολυμερισθεί ΠΛΗΡΩΣ για 20 ημέρες, ΧΩΡΙΣ να βραχεί ΚΑΘΟΛΟΥ.

- 2) Αν υπάρχει Εγκλωβισμένη Υγρασία ή αν υπάρχει αντλούμενη Υγρασία από τους γύρω Χώρους (Κήπους, Πισίνες, Γλάστρες κ.λ.π.), τότε αν εφαρμόσετε το εποξικό βερνίκι πάνω στις Διακοσμητικές Πέτρες Δαπέδου, θα εγκλωβισθούν μέσα στο πολυμερισμένο φίλμ, εξατμιζόμενες κυψελίδες νερού που με την ηλιακή ακτινοβολία, θα μετατραπούν σε νεφελώματα αλάτων και θα «λεκιάσουν» όλη την επιφάνεια.

Αυτοί οι «λεκέδες αλάτων» δεν μπορεί να απομακρυνθούν ούτε με το ισχυρό διαλυτικό των χρωμάτων ούτε με ξύσιμο της επιφάνειας της Πέτρας (θα καταστραφούν οι Πέτρες) με συρματόβουρτσες, παρά μόνο είτε με ελαφριά Υδρο-αμμοβολή Sb1, είτε με Υδροπλύσιμο 300-500 bar.

- 3) Αν υπάρχει Εγκλωβισμένη Υγρασία ή αν υπάρχει αντλούμενη Υγρασία από τους γύρω Χώρους (Κήπους, Πισίνες, Γλάστρες κ.λ.π.), σας συνιστούμε την χρήση του βερνικιού 1-συστ., που δεν είναι κρούστας (όπως των 2-συστ.), αλλά εμποτισμού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο, έχουν βασισθεί σε εργαστηρικά πειράματα, τα οποία πιστεύουμε ότι είναι ακριβή και σας παρέχονται ως οδηγίες μόνο. Όλες οι προτεινόμενες ή συνιστώμενες πληροφορίες του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου, με τις οποίες εφαρμόζεται αυτό το προϊόν παραγωγής της NOBEL LACK, είναι βασισμένα σε πληροφορίες οι οποίες από ότι θέλουμε να πιστεύουμε είναι ακριβείς. Τα προϊόντα και οι πληροφορίες έχουν σχεδιασθεί για την χρήση τους, από Επαγγελματίες βαφείς, οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και ικανή εμπειρία βαφής, βιομηχανικών χημικών προϊόντων, για την αυτοπροστασία τους. Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη είτε για την συνεργασία με έμπειρους βαφείς, οι οποίοι ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες ασφαλείας του χρώματος αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη για την καταλληλότητα του παρόντος προϊόντος, για την εφαρμογή αυτού, στο έργο του.

Η εταιρεία μας NOBEL LACK ΑΕ, δεν φέρει ουδμία ευθύνη, είτε δια την ποιότητα είτε για τις συνθήκες καθαρισμού της μεταλλικής επιφάνειας, ή οποιουδήποτε άλλου τυχαίου παράγοντα, που επιδρά στην χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος μας, πάνω στην μεταλλική επιφάνεια.

Ετσι, η NOBEL LACK ΑΕ, δεν αποδέχεται σε ουδμία περίπτωση οποιαδήποτε απαίτηση η οποία προέρχεται είτε από τις απώλειες του χρώματος κατά την εφαρμογή του είτε πρόκληση οποιασδήποτε μορφής ατυχήματος ή οποιας περιβαλλοντικής καταστροφής, η οποία προέρχεται από την χρήση του προϊόντος ή από τα αναφερόμενα στοιχεία στο παρόν φυλλάδιο.

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μεταβληθούν, ως αποτέλεσμα πρακτικών εμπειριών και συνεχούς καλυτέρευσης του παρόντος προϊόντος. Αυτό το τεχνικό φυλλάδιο αντικαθιστά οποιοδήποτε άλλη παλαιότερη έκδοσή του και είναι η ευθύνη του χρήστη-εφαρμοστή, να κατέχει πάντα την τελευταία έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου, πριν την εφαρμογή αυτού.