

EL DECOR - ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞύΛΟΥ,

ΔΙΑΛΥΤΟΥ, αναμειγμένο με ειδικές Μυκητοκτόνες και εντομοκτόνες ουσίες



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :

Εγχρωμο Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου, ΔΙΑΛΥΤΟΥ
αρίστης ποιότητας, 1-συστ., αλκυδικής βάσης ρητινών, αναμειγμένο με ειδικές Μυκητοκτόνες και εντομοκτόνες ουσίες, για την **Μόνιμη προστασία** του Ξύλου.

ΒΑΣΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Ταχυστέγνωτο
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Προσφέρει Μακροχρόνια προστασία στις ξύλινες επιφάνειες, καταπολεμώντας τους **μύκητες** (όπως το σάπισμα, τις μαύρες κηλίδες, κυάνωση κ.λ.π. – Aspergillus Niger, Penicillium funiculosum, κ.λ.π.)
- Παρέχει Μακροχρόνια προστασία στις ξύλινες επιφάνειες, καταπολεμώντας **ξυλοφάγα έντομα** (όπως το σαράκι, τερμίτες κ.λ.π. – Lactus Brunneus, Hylotruper Bajulus, Basidiomycetes, κ.λ.π.)
- Εφαρμόζεται σε Ξύλινες επιφάνειες σε Εσωτερικούς αλλά και σε Εξωτερικούς χώρους, του σπιτιού.
- Παρέχει Μεγάλη αντοχή στο Ξύλο, απο την συνεχή έκθεση στην υπεριώδη UV Ηλιακή Ακτινοβολία, την Βροχή και την Υγρασία.
- Δεν είναι κατάλληλο για βύθιση στο νερό.
- Διεισδύει βαθιά στους πόρους του Ξύλου, αφήνοντάς το συγχρόνως να «αναπνέει».
- Δεν σχηματίζει υμένα άρα δεν φουσκώνει.
- Δεν σκάει και δεν απολεπίζεται, μετά την εφαρμογή του, εφόσον εισχωρεί μέσα στο ξύλο.
- Συντηρεί, προστατεύει ή διακοσμεί τα Ξύλα.
- Δεν περιέχει Μόλυβδο ή Υδράργυρο

ΑΠΟΧΡΩΣΗ :

ΑΧΡΩΜΟ – ΔΙΑΦΑΝΕΣ σε **MAT** και σε **9 φυσικές αποχρώσεις**

Συσκευασία :

Μεταλλικά δοχεία των 750 ml (12 δοχ. / κιβ.), 3,5 λτρ (4 δοχ. / κιβ.) και 20 λτρ (κατά παραγγελία απο 100 λτρ και άνω)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ @ 20° C

Ειδικό Βάρος 0,92 ± 0,05 κιλά / λίτρο

Στερεά κατά Βάρος 37%

Στερεά κατ' Ογκο 34%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΥΜΕΝΑ 20 – 30 μικρά, ανά στρώση

Θεωρητική 17.00 μ2/λτ ή 18.48 μ2/κιλό → 20 μικρά

Καλυπτικότητα 11.33 μ2/λτ ή 12.32 μ2/κιλό → 30 μικρά

Σημείωση : η Θεωρητική καλυπτικότητα εξαρτάται απο την Παραλλαγή, την απορροφητικότητα αλλά και το είδος – ποιότητα του Ξύλου.

Στεγνό στην Αφή 3' – 5' λεπτά (στούς 25° C και 60% RH)

EL DECOR - ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ,

ΔΙΑΛΥΤΟΥ, αναμειγμένο με ειδικές Μυκητοκτόνες και εντομοκτόνες ουσίες



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Στεγνό σε Βάθος 3-4 ώρες (αναλόγως καιρικών συνθηκών)

Πλήρης Πολυμερισμός 5-7 ημέρες, αναλόγως ποσότητας υλικού και ποιότητας ξύλου.

Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής 12 ώρες (με τον εαυτό του)

Μέγιστος Χρόνος Επαναβαφής, με τον εαυτό του : Απεριόριστα

Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής, με Βερνίκι : 4 – 7 ημέρες, αναλόγως ποσότητας απορροφημένου El Decor (2 ή 3 στρώσεις)

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (V.O.C.) : Τα Ευρωπαϊκά όρια για αυτό το προϊόν (cat. A/ε) : 500 γραμ / λτ (απο το 2007) & 400 γραμ / λτ (απο το 2010). Το δικό μας προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 485 γραμ / λτ

Χρόνος Αποθήκευσης Δοχείου τουλάχιστον 12 μήνες
(σε Ξηρό και μέχρι 35° C θερμ. Περιβ. χώρου)

Σημείο ανάφλεξης πάνω απο 25° C

Συνιστώμενος Καθαρισμός-Προετοιμασία της Ξύλινης Επιφανείας, προς Βαφή και Κατάλληλες Θερμοκρασίες

Η Ξύλινη επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή, χωρίς σκόνες, σαθρά παλαιών βερνικιών ή άλλα περιβαντολογικά επικαθήματα (βρωμιές, άλατα, ρετσίνα, γράσο, λάδια, λίπη, χιόνι, βιομηχανικά κατάλοιπα κ.λ.π.).

Η υγρασία ENTOS της ξύλινης επιφάνειας πρέπει να είναι πολύ χαμηλή, με μέγιστο το 18% - 20%.

Σε Παλαιές Ξύλινες επιφάνειες, βαμμένες με παλαιά χρώματα και βερνίκια, σε κακή κατάσταση τις Τρίβετε πολύ καλά είτε με ψιλό γυαλόχαρτο είτε με ηλεκτρικό τριβείο. Κατόπιν, αφαιρείται Πλήρως όλα τα παλαιά χρώματα και Βερνίκια, με το ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, της Nobel Lack. Μετά ξεπλένετε με το διαλυτικό WHITE SPIRIT όλη την ξύλινη επιφάνεια και αφού στεγνώσει πολύ καλά την γυαλοχαρτάρετε Ελαφριά, απομακρύνοντας την επικαθείσα σκόνη. Σας προτείνουμε να εφαρμόσετε **1 – 2 στρώσεις EL DECOR**, για την μέγιστη προστασία του ξύλου.

Σε Νέες Ξύλινες επιφάνειες, αφού τις ξεπλύνετε με το διαλυτικό WHITE SPIRIT και μόλις στεγνώσει πολύ καλά, κατόπιν την γυαλοχαρτάρετε Ελαφριά, απομακρύνοντας την επικαθείσα σκόνη. Σας προτείνουμε να εφαρμόσετε τουλάχιστον **2 – 3 στρώσεις EL DECOR**, για την μέγιστη προστασία του ξύλου.

Τρόπος Εφαρμογής του Προϊόντος

Πιστόλι Αέρος (Air Spray)

Προτεινόμενο Διαλυτικό **ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ**

Διαμετρος Ακροφυσίου Πεταλούδας : 1,2-1,4μμ

Πίεση στο Ακροφύσιο : 3,5* Bar στο μανόμετρο αντλίας (50 p.s.i.)

Πινέλο – λεπτής τρίχας και Ρολό & Εμβάπτιση (6' λεπτά = 2 στρώσεις)Προτεινόμενο Διαλυτικό **ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ**

Καθαριστικό Χρώματος Για τα πινέλα / ρολά με το διαλυτικό **Nobel Lack WHITE SPIRIT**. Για τα Σπράϋ με το καθαριστικό **Nobel Lack SK-1**. Όλα τα εργαλεία βαφής, θα πρέπει να ξεπλένονται Πολύ καλά αμέσως μετά το πέρας της κάθε βαφής. Το κατάλοιπο του χρώματος θα πρέπει να ξεπλένεται άμεσα μέσα από τις σωλήνες των αντλιών, πριν το πέρας του χρόνου ζωής αυτού.

Οδηγίες Ασφαλείας Για το Βερνίκι και τα Συνιστώμενα Διαλυτικά να απευθυνθείτε στα Δελτία Υγιεινής και Ασφαλείας, του προϊόντος. Αυτό το Βερνίκι είναι Διαλύτου και θα πρέπει να φροντίζετε να μην εισπνέετε τα αιωρούμενα σωματίδια είτε του Σπράϋ βαφής είτε των αέριων διαλύτων αυτού, όπως επίσης να μην έρχεται σε απευθείας επαφή το υγρό χρώμα με το ανθρώπινο δέρμα και οφθαλμούς.

Πίνακας Χρόνων Επαναβαφής αναλόγως Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος με βερνίκια 1-συστ. ή με τον εαυτό του, σε Πάχος Ξηρού Υμένα ➔ **20 μικρά**

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	10° C	15° C	20° C	25° C	35° C
Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής	24 ώρες	18 ώρες	12 ώρες	8 ώρες	3 ώρες
Μέγιστος Χρόνος Επαναβαφής, με τον ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.
Μέγιστος Χρόνος Επαναβαφής (2 στρώσεις)	20 ημέρες	15 ημέρες	10 ημέρες	7 ημέρες	4 ημέρες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο, έχουν βασισθεί σε εργαστηρικά πειράματα, τα οποία πιστεύουμε ότι είναι ακριβή και σας παρέχονται ως οδηγίες μόνο. Όλες οι προτεινόμενες ή συνιστώμενες πληροφορίες του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου, με τις οποίες εφαρμόζεται αυτό το προϊόν παραγωγής της NOBEL LACK, είναι βασισμένα σε πληροφορίες οι οποίες απο ότι θέλουμε να πιστεύουμε είναι ακριβείς. Τα προϊόντα και οι πληροφορίες έχουν σχεδιασθεί για την χρήση τους, από Επαγγελματίες βαφείς, οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και ικανή εμπειρία βαφής, βιομηχανικών χημικών προϊόντων, για την αυτοπροστασία τους.

Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη είτε για την συνεργασία με έμπειρους βαφείς, οι οποίοι ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες ασφαλείας του χρώματος αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη για την καταλληλότητα του παρόντος προϊόντος, για την εφαρμογή αυτού, στο έργο του.

Η εταιρεία μας NOBEL LACK AE, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, είτε δια την ποιότητα είτε για τις συνθήκες καθαρισμού της μεταλλικής επιφάνειας, ή οποιουδήποτε άλλου τυχαίου παράγοντα, που επιδρά στην χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος μας, πάνω στην μεταλλική επιφάνεια.

Ετσι, η NOBEL LACK AE, δεν αποδέχεται σε ουδεμία περίπτωση οποιαδήποτε απαίτηση η οποία προέρχεται είτε από τις απώλειες του χρώματος κατά την εφαρμογή του είτε πρόκληση οποιασδήποτε μορφής ατυχήματος ή όποιας περιβαλλοντικής καταστροφής, η οποία προέρχεται από την χρήση του προϊόντος ή από τα αναφερόμενα στοιχεία στο παρόν φυλλάδιο.

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μεταβληθούν, ως αποτέλεσμα πρακτικών εμπειριών και συνεχούς καλυτέρευσης του παρόντος προϊόντος. Αυτό το τεχνικό φυλλάδιο αντικαθιστά οποιοδήποτε άλλη παλαιότερα έκδοσή του και είναι η ευθύνη του χρήστη-εφαρμοστή, να κατέχει πάντα την τελευταία έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου, πριν την εφαρμογή αυτού.