

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : Ειδικό αστάρι 1-συστ., νέας τεχνολογίας, με βάση ειδική ρητίνη που εξασφαλίζει ΑΡΙΣΤΗ πρόσφυση σε επιφάνειες ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ, και ανοδιωμένου ή μη Αλουμινίου.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Ταχυστέγνωτο
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Παρέχει καλή προστασία της γαλβανισμένης επιφάνειας από τα ψευδαργυριακά άλατα
- Μπορεί να εφαρμοσθεί σε «φρέσκες» γαλβανισμένες επιφάνειες, ζωής μίας τουλάχιστον εβδομάδας (7 ημερών τουλάχιστον)
- Παρέχει πολύ καλή Πρόσφυση στις επόμενες στρώσεις των 1 & 2-συστ. ασταριών ή των τελικών χρωμάτων.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ : Γκρί (Λευκό – Κεραμιδί , μετά από ζήτηση)
ΓΥΑΛΑΔΑ : **MAT**, Γυαλάδα 0-10% , **ΚΛΑΣΗ 1-LANGE GLOSS** (υπό γωνία 60°)
κατά ISO 2813

Συσκευασία : 20 κιλά (περίπου 14,40 λίτρα)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ @ 20° C και 50 μικρά

Ειδικό Βάρος 1,39 ± 0,05 κιλά / λίτρο

Στερεά κατά Βάρος 69±2%

Στερεά κατ' Όγκο **58%**

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ

ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΥΜΕΝΑ 35 – 80 μικρά, ανά στρώση

Θεωρητική 16,57 μ2/λίτρο ή 11,92 μ2/κιλό → 35 μικρά

Καλυπτικότητα 11,60 μ2/λίτρο ή 8,35 μ2/κιλό → 50 μικρά

7,25 μ2/λίτρο ή 5,22 μ2/κιλό → 80 μικρά

Στεγνό στην Αφή 15' λεπτά (στούς 25° C και 60% RH)

Στεγνό σε Βάθος 30' λεπτά (για μεταφορά ή «γύρισμα» κατασκευής)

Πλήρης

Πολυμερισμός 1 ώρα

Ελάχιστος Χρόνος

Επαναβαφής 1 ώρα

Μέγιστος Χρόνος

Επαναβαφής Απεριόριστα

Χρόνος Αποθήκευσης Δοχείου τουλάχιστον 12 μήνες

(σε Ξηρό και μέχρι 35° C θερμ. Περιβ. χώρου)

Σημείο ανάφλεξης πάνω από 18° C

Συνιστώμενος Καθαρισμός-Προετοιμασία της Μεταλλικής Επιφανείας προς Βαφή και Κατάλληλες Θερμοκρασίες

Πάντοτε καθαρίζετε την Γαλβανισμένη επιφάνεια ΑΡΧΙΚΑ, απο λάδια, λίπη έλαια, γράσσα, βρωμιές, χιόνι, υγρασία, λάσπες, σκόνες κ.λ.π. κατά SSPC-SP1.

Α) «Γηρασμένη» Γαλβανισμένη επιφάνεια : Κατόπιν, σας προτείνετε να καθαρίσετε την Γαλβανισμένη επιφάνεια, *ΑΝΩ των 30 ημερών γαλβανίσματος τουλάχιστον*, απο τα τυχόν ανεπτυγμένα ψευδαργυριακά άλατα, με πλύσιμο υπό πίεση (50-100 Bar) χρήσης πόσιμου ζεστού νερού (60°-70° C), απαγορεύεται η χρήση με ποιότητα νερού σε θαλασσινό, ή εφάλμυρο. Πολύ καλό στέγνωμα.

Κατόπιν, σας προτείνετε να περατώσετε την διαδικασία του καθαρισμού, με το διαλυτικό μας Nobel Lack No 102, βουτηγμένο σε ένα στουπί, «ξέπλυμα» όλης της γαλβανισμένης επιφάνειας. Εναλλακτικά, για πολυσύνθετες ή μεγάλες επιφάνειες, σας συνιστάτε ο ψεκασμός με αντλία ΟΛΗΣ της επιφάνειας με το διαλυτικό μας *.

* Εναλλακτικά αντί για το διαλυτικό μας, σας προτείνουμε την χρήση Χημικού υλικού, για την επίτευξη Χημικής Φωσφάτωσης, της Γαλβανισμένης επιφανείας.

Β) «ΝΕΑ» Γαλβανισμένη επιφάνεια : Σας προτείνετε να Καθαρίσετε την Γαλβανισμένη επιφάνεια απο 1 – 30 ημερών γαλβανίσματος, είτε με την χρήση πολύ ελαφριάς αμμοβολής υπο γωνία – Sweeping είτε με την χρήση Χημικού υλικού, για την επίτευξη Χημικής Φωσφάτωσης, της Γαλβανισμένης επιφανείας.

Αφού ολοκληρώσετε κάποιο απο τους ανωτέρω 2 κύκλους καθαρισμού, τότε μπορείτε να εφαρμόσετε το αστάρι μας.

Η θερμοκρασία της μεταλλικής επιφάνειας, θα πρέπει να είναι πάντα ΠΑΝΩ απο τους 3° C απο την θερμοκρασία ΔΡΟΣΟΥ (Dew point), πρίν την έναρξη της Κάθε βαφής.

Σημαντικές Οδηγίες Χρήσης, για την Σωστή Εφαρμογή του Προϊόντος

- Πολύ καλό ανακάτεμα, με χρήση Μηχανικού Αναδευτήρα απο 5' – 15' λεπτά, αναλόγως θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία του προϊόντος πρίν την έναρξη της βαφής, θα πρέπει να είναι πάνω απο τους 15° C , αλλιώς θα πρέπει να προσθέσετε παραπάνω Διαλυτικό No 102, για να αποκτήση το προϊόν το κατάλληλο ιξώδες.
- Η πρόσθεση παραπάνω ποσότητας διαλυτικού, απο την αναγκαία ικανή, θα επιφέρει προβλήματα στην βαφή σας, με «κρεμάσματα» του χρώματος.
- Σας συνιστάτε να διατηρείτε Πάντα πολύ καλό εξαερισμό, στον χώρο εφαρμογής του προϊόντος, καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής του χρώματος και τον πλήρη πολυμερισμό αυτού.

Τρόπος Εφαρμογής του Προϊόντος**Αιρλες Αντλία (Airless)**

Προτεινόμενο Διαλυτικό Nobel Lack No 102

Ποσ. Αραίωσης Διαλυτικού 15 – 25%, αναλόγως Πάχους ξηρού υμένα και συνθήκες Εφαρμογής.

Διαμετρος Ακροφυσίου Πεταλούδας : 15'' – 18''

Πίεση στο Ακροφύσιο 120-140* Bar (1.700 – 1.990 p.s.i.) στο μανόμετρο της αντλίας
45:1 η πίεση θα δείχνει 2,67 – 3,11* Bar

* ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΓΑΙΝΕΙ «ΣΑΓΡΕ»

Πιστόλι Αέρος (Air Spray)

Προτεινόμενο Διαλυτικό Nobel Lack No 102

Ποσ. Αραίωσης Διαλυτικού 15% – 25%, αναλόγως Πάχους ξηρού υμένα και συνθήκες Εφαρμογής.

Διαμετρος Ακροφυσίου Πεταλούδας : 1,8μμ – 2μμ

Πίεση στο Ακροφύσιο 3,5* Bar στο μανόμετρο αντλίας (50 p.s.i.)

* ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΓΑΙΝΕΙ «ΣΑΓΡΕ»

Πινέλο»κοντότριχο» – Ρολό Σφουγγάρι

Μόνο για τοπική βαφή, σε Συντήρηση

Προτεινόμενο Διαλυτικό Nobel Lack No 102α

Ποσ. Αραίωσης Διαλυτικού 10% – 20%

Καθαριστικό Χρώματος ΞΕΠΛΥΜΑ της αντλίας βαφής, με το διαλυτικό **Nobel Lack No 102**, μετά το πέρας βαφής στο τέλος ΚΑΘΕ ημέρας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ της αντλίας βαφής, πριν την έναρξη του έργου αλλά και αμέσως μετά το πέρας του έργου με το δραστικό **Καθαριστικό Nobel Lack No 104**.

Όλα τα εργαλεία βαφής, θα πρέπει να ξεπλένονται Πολύ καλά αμέσως μετά το πέρας της κάθε βαφής. Το κατάλοιπο του χρώματος θα πρέπει να ξεπλένεται άμεσα μέσα από τις σωλήνες των αντλιών, πριν το πέρας του χρόνου ζωής αυτού.

Οδηγίες Ασφαλείας Για το χρώμα και τα Συνιστώμενα Διαλυτικά να απευθυνθείτε στα Δελτία Υγιεινής και Ασφαλείας, του προϊόντος. Αυτό το χρώμα είναι Διαλύτου και θα πρέπει να φροντίζετε να μην εισπνέετε τα αιωρούμενα σωματίδια είτε του Σπράϋ βαφής είτε των αέριων διαλύτων αυτού, όπως επίσης να μην έρχεται σε απευθείας επαφή το υγρό χρώμα με το ανθρώπινο δέρμα και οφθαλμούς.

Πίνακας Χρόνων Επαναβαφής αναλόγως Θερμοκρασίας Μεταλλικής Επιφάνειας, είτε με αλκυδικά ή ακρυλικά τελικά χρώματα 1-συστ. είτε με εποξικά αστάρια / τελικά χρώματα 2-συστ., ή με αλφατική πολυουρεθάνη 2-συστ. ή με τον εαυτό του, σε Πάχος Ξηρού Υμένα

→ 30 μικρά

Θερμοκρασία Μεταλλικής Επιφάνειας	5° C	10° C	15° C	20° C	25° C	35° C
Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής	8 ώρες	4 ώρες	1 ½ ώρα	1 ώρα	1 ώρα	½ ώρα
Μέγιστος Χρόνος Επαναβαφής	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.	ΑΠΕΡ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο, έχουν βασισθεί σε εργαστηρικά πειράματα, τα οποία πιστεύουμε ότι είναι ακριβή και σας παρέχονται ως οδηγίες μόνο. Όλες οι προτεινόμενες ή συνιστώμενες πληροφορίες του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου, με τις οποίες εφαρμόζεται αυτό το προϊόν παραγωγής της NOBEL LACK, είναι βασισμένα σε πληροφορίες οι οποίες απο ότι θέλουμε να πιστεύουμε είναι ακριβείς. Τα προϊόντα και οι πληροφορίες έχουν σχεδιασθεί για την χρήση τους, από Επαγγελματίες βαφείς, οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και ικανή εμπειρία βαφής, βιομηχανικών χημικών προϊόντων, για την αυτοπροστασία τους.

Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη είτε για την συνεργασία με έμπειρους βαφείς, οι οποίοι ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες ασφαλείας του χρώματος αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη για την καταλληλότητα του παρόντος προϊόντος, για την εφαρμογή αυτού, στο έργο του.

Η εταιρεία μας NOBEL LACK ΑΕ, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, είτε δια την ποιότητα είτε για τις συνθήκες καθαρισμού της μεταλλικής επιφάνειας, ή οποιουδήποτε άλλου τυχαίου παράγοντα, που επιδρά στην χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος μας, πάνω στην μεταλλική επιφάνεια.

Ετσι, η NOBEL LACK ΑΕ, δεν αποδέχεται σε ουδεμία περίπτωση οποιαδήποτε απαίτηση ή οποία προέρχεται είτε από τις απώλειες του χρώματος κατά την εφαρμογή του είτε πρόκληση οποιασδήποτε μορφής ατυχήματος ή όποιας περιβαλλοντικής καταστροφής, η οποία προέρχεται από την χρήση του προϊόντος ή από τα αναφερόμενα στοιχεία στο παρόν φυλλάδιο.

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μεταβληθούν, ως αποτέλεσμα πρακτικών εμπειριών και συνεχούς καλύτερευσης του παρόντος προϊόντος. Αυτό το τεχνικό φυλλάδιο αντικαθιστά οποιοδήποτε άλλη παλαιότερα έκδοσή του και είναι η ευθύνη του χρήστη-εφαρμοστή, να κατέχει πάντα την τελευταία έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου, πριν την εφαρμογή αυτού.